



INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO

91-462 ŁÓDŹ, UL. ZGIERSKA 73,
BANK PEKAO S. A. VI/O Łódź 33124030311111000034266065
Sekretariat tel. (0-42) 25-36-108, fax (0-42) 657-62-75
www.ips.lodz.pl



LABORATORIUM OBUWIA
telefon (0-42) 25-36-136, 25-36-135, 25-36-134

AB 033

PROMEDYK
F.H.P. ŚWIAT DZIECKA
Janusz Kowalski
ul. Kielecka 76
26-600 RADOM

ŚWIAT DZIECKA

Wasz znak: -
Wasza data: 29.04.2015r.

Nasz znak: LO-4081-54/15
Łódź, dn. 06.07.2015r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 66/2015/LO

Liczba stron: 3
Liczba egz.: 2

Zleceniodawca:
PROMEDYK F.H.P. ŚWIAT DZIECKA J. Kowalski, Radom

Data otrzymania próbek/wyrobów do badań: 30.04.2015r. i 05.06.2015r.
Data wykonania usługi: 03.07.2015r.

Rodzaj i liczba próbek/wyrobów do badań, oznaczenie próbek:
typoszereg obuwia męskiego na podszwach A 06 składający się ze wzorów: 03ABM, 03A/3, 03BM, 03CBM, 03LGM, 03LM, 03M, 03/3M, 03SAM, 03SM, 03AM:
- wzór **03LM** - 3 pary (dost. 30.04.2015r.), oznaczone w laboratorium 66/2015/1,
- wzór **03ABM** - 3 pary (dost. 05.06.2015r.), oznaczone w laboratorium 66/2015/2,
- wzór **03A** - 3 pary (dost. 05.06.2015r.), oznaczone w laboratorium 66/2015/3,
- wzór **03CBM** - 3 pary (dost. 05.06.2015r.), oznaczone w laboratorium 66/2015/4,
- wzór **03/3M** - 3 pary (dost. 05.06.2015r.), oznaczone w laboratorium 66/2015/5,
- wzór **03SAM** - 3 pary (dost. 05.06.2015r.), oznaczone w laboratorium 66/2015/6,
- wzór **03SM** - 3 pary (dost. 05.06.2015r.), oznaczone w laboratorium 66/2015/7,
- wzór **03AM** - 3 pary (dost. 05.06.2015r.), oznaczone w laboratorium 66/2015/8

Sposób pobierania próbek/wyrobów:
dostarczone przez Zleceniodawcę

Rodzaj zleconych badań:
określone cechy ergonomiczne, absorpcja energii w części pięty, wymiary podeszew, współczynnik tarcia spódów obuwia (test chodu), sztywność i odporność spódów na zginanie

Wyniki badań: w tabeli 1 na stronach 2 i 3

Sprawozdanie może być powielone tylko w całości. Fragment sprawozdania może być powielony wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Instytutu Przemysłu Skórzanego.

**Wyniki badań typoszeregu obuwia męskiego na podszewkach A 06 składającego się ze wzorów:
03ABM, 03A/3, 03BM, 03CBM, 03LGM, 03LM, 03M, 03/3M, 03SAM, 03SM, 03AM,
dostarczonego przez PROMEDYK F.H.P. ŚWIAT DZIECKA w Radomiu**

Lp.	Rodzaj badania	Jednostka miary	Wynik	Metoda badania
1.	Określone cechy ergonomiczne <i>wzór 03LM</i>	-	ocena pozytywna	PN-EN ISO 20344:2012 p. 5.1
2.	Absorpcja energii w części pięty <i>wzór 03LM</i>	J	31,8	PN-EN ISO 20344:2012 p. 5.14
3.	Wymiary podszew: <i>wzór 03LM</i> - minimalna grubość podszew - d ₁ - minimalna wysokość występów urzeźbienia - d ₂	mm	11,5 3,0	PN-EN ISO 20344:2012 p. 8.1.2
4.	Współczynnik tarcia spódów obuwia (test chodu) ¹⁾ <i>wzór 03LM</i> - przy podejściu 0,19 - przy zejściu 0,18 <i>wzór 03ABM</i> - przy podejściu 0,18 - przy zejściu 0,18 <i>wzór 03A</i> - przy podejściu 0,17 - przy zejściu 0,16 <i>wzór 03CBM</i> - przy podejściu 0,20 - przy zejściu 0,19 <i>wzór 03/3M</i> - przy podejściu 0,20 - przy zejściu 0,19 <i>wzór 03SAM</i> - przy podejściu 0,19 - przy zejściu 0,18 <i>wzór 03SM</i> - przy podejściu 0,19 - przy zejściu 0,18 <i>wzór 03AM</i> - przy podejściu 0,19 - przy zejściu 0,19	-		PB 11/NO wyd. II z 03.02.2003 ²⁾



Lp.	Rodzaj badania	Jednostka miary	Wynik	Metoda badania
5.	Sztywność spodów obuwia wzór 03LM	°	78	PN-EN ISO 20344:2012 p. 8.4.1
6.	Odporność spodów na zginanie w temp. (23 ± 2) °C wzór 03LM	ilość zgięć	30 000 ³⁾	PN-EN ISO 20344:2012 p. 8.4.2

¹⁾ badanie przeprowadzono na podłożu stalowym zwilżonym gliceryną, każdy wzór obuwia był testowany przez 3 osoby o różnej masie ciała
²⁾ metoda badania ekwiwalentna do Raportu Technicznego ISO TR 11220:1993
³⁾ nacięcie nie wzrosło (wzrost długości nacięcia o 0 mm)

UWAGA: Wyniki odnoszą się wyłącznie do zbadanych próbek.

Autoryzował(a):

INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO
Z-ca KIEROWNIKA
LABORATORIUM OBUWIA

mgr inż. Agnieszka Wagnich-Mileszczak